AIRBLAST ABRASIVES

Abrasif media plastique

AIRBLAST



Produit et application

Nos médias de projection en plastique sont utilisés pour le nettoyage en douceur, le décapage de la peinture et le démoulage. Comme il est plus dur que le revêtement et plus doux que le substrat, les revêtements peuvent être décapés sans vraiment endommager la surface. Le matériau peut être réutilisé et convient également aux substrats plus sensibles comme l'aluminium, les composites et le plastique.

Composition chimique

- Granulé Aminoplaste / Urée / Mélamine / Acrylate
- Conforme à la norme ISO 2112 / DIN 7708 Typ 131 / 131.

Caractéristiques

	Type A	Type II	Type III	Type V
Former	Angulaire	Angulaire	Angulaire	Angulaire
Couleur	Gris / noir	Divers	Divers	Divers
Durité mohs	3.0 - 4.0	3.5	3.5 - 4.0	3.0 - 3.5
Densité massique	1.48 g / cm³	1.48 g / cm³	1.48 g / cm³	1.15 g / cm³
Densité apparente	0.78 g / cm³	0.78 g / cm³	0.78 g / cm³	0.60 g / cm³

Conforme à la norme

Type II, III en V conformé a la MIL-P-85891

Tailles

	Type A	Type II	Type III	Type V
0,20 - 0,60 mm	X			
0,60 - 1,00 mm	X			
1,00 - 1,60 mm	X			
12-16# - 1,20 - 1,70 mm		X	X	X
12-20# - 0,80 - 1,70 mm		X	X	X
16-20# - 0,80 - 1,20 mm		X	X	X
20-30# - 0,60 - 0,80 mm		X	X	X
20-40# - 0,40 - 0,80 mm		X	X	X
30-40# - 0,40 - 0,60 mm		X	X	X
30-60# - 0,25 - 0,60 mm		X	X	X
40-60# - 0,25 - 0,40 mm		X	X	X
60-80# - 0,18 - 0,25 mm		X	X	X

Emballage

- Sacs de 25 kg
- Grande saches (big bags)

Airblast-Abrasives B.V.
Kelvinstraat 8 • 1704 RS Heerhugowaard • les Pays-Bas
Tel.: +31 72 57 15569 • Fax: + 31 72 57 14340
Email: info@airblast-abrasives.com • Web: www.airblast-abrasives.com

© 2020 Airblast-Abrasives B.V. - 2024-01-FR
Printed in The Netherlands.
The right is reserved to make changes at any time without notice.